

**Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора»**

Управления делами Президента Российской Федерации

Юридический адрес: 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23

ИНН/КПП 7731027963/773101001 Р/счет 40501810600002000079

в отделении I Москва УФК по г. Москве

Испытательный лабораторный центр

Место осуществления лабораторной деятельности

121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23

Телефон/факс: (495)970-97-74; (499)141- 85-23; (499)149-76- 49

e-mail ИЛЦ: kreml-org@mail.ru

Уникальный номер записи в реестре ак-
кредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510440



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного
лабораторного центра

О.М. Чекмарев

Дата утверждения и выдачи протокола

«11» сентября 2024 г.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№09.37-416.ПР-24

1. Наименование предприятия, организации (заявитель):	ООО «Сертификация продукции» (г. Владимир, мкр Коммунар, ул. Песочная, д. 4) для Товарищество с ограниченной ответственностью «Гипсовинил» (БИН 240140033968. Юридический адрес: 010000, Казахстан, город Астана, район Алматы, улица Буйрат, здание 12)
2. Место отбора:	010000, Казахстан, город Астана, район Алматы, улица Буйрат, здание 12 Точка (место) отбора: Складское помещение. Заявка № 416/24 от 22 августа 2024 г.
3. Наименование продукции, состав и область применения:	Панели ТМ «Гипсовинил» с ПВХ покрытием на основе ГСП, Панели ТМ «Гипсовинил» с ПВХ покрытием на основе ГСП влагостойкой, Панели Комфорт ТМ «Гипсовинил» с ПВХ покрытием на основе ГСП типа DFH3IR Состав: Основа: плиты гипсовые строительные влагостойкие, заданной плотности с повышенной стойкостью гипсового сердечника при воздействии открытого пламени, с повышенной твердостью поверхности, повышенной прочности типа DFH3IR Пленка ПВХ Клей: Однокомпонентный водно-дисперсионный клей для каширования пленками ПВХ Область применения: Панели предназначены в качестве отделочных панелей с декоративным ПВХ покрытием, при оформлении внутренних стен, устройства перегородок, подвесных потолков, конструкций в жилых, промышленных, сельскохозяйственных, общественных зданиях, зрелищных и спортивных сооружениях, медицинских и лечебно-профилактических учреждений (в том числе поликлиниках, роддомах, больницах, стоматологиях, операционных и стерилизованных, процедурных кабинетах), санитарно-курортных учреждениях, аэропортах и вокзалах, на предприятиях пищевой химической промышленности (для чистых производств), торговли и общественного питания, образовательных учреждениях в т. ч. школьных и дошкольных образовательных учреждениях, а также для быстро возводимых конструкций, казарм, общежитий и применения на судах внутреннего водного плавания и плавучих объектах с классом согласно правил классификации судов РК.
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация), адрес:	Товарищество с ограниченной ответственностью «Гипсовинил», адрес производства: 010000, Казахстан, город Астана, район Алматы, улица Буйрат, здание 12
5. Наименование испытуемой продукции (образца, пробы):	Типовой представитель: Фрагмент панели Комфорт ТМ «Гипсовинил» с ПВХ покрытием на основе ГСП типа DFH3IR размером 30 см*30 см в кол-ве 5 шт.

6. Дополнительная информация	Пробы отобраны заказчиком. Испытательный лабораторный центр не несет ответственность за отбор и доставку проб.
7. Дата получения образца на испытания:	26 августа 2024 г.
8. Дата проведения испытаний:	26 августа -11 сентября 2024 г.
9. Объем лабораторных исследований и их оценка:	Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010. Глава II. Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели», Раздел 11. «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества»
10. Код образца (пробы):	.09-37.416.07.01.Д-24

11 Список приборов, использованных при проведении анализа

№ п/п	Наименование	Дата очередной поверки	№ свидетельства о поверке, калибровке, аттестации
1	Спектрофотометр КФК-ЗКМ №23049	04.04.2025	С-ABP/05-04-2024/330991834
2	Хроматограф газовый "Кристалл 5000.2" №952603	18.10.2024	С-ДЫТ/20-10-2023/288045775
3	Установка спектрометрическая МКС-01А «Мультирад», №1649		
4	Измеритель напряженности электростатического поля СТ-01, №038703	13.08.2025	С-МА/14-08-2024/362769357

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Таблица 1 (Глава II раздел 6)

Контролируемые показатели	Единицы измерения	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результат испытания
Типовой образец: Фрагмент панели Комфорт ТМ «Гипсовинил» с ПВХ покрытием на основе ГСП типа DFH3IR				
Органолептические показатели				
Интенсивность запаха образца в естественных условиях	балл	МУ 2.1.2.1829-04	не более 2	1
Токсикологические показатели				
Воздушная среда, насыщенность 1,0 м ² образца на 1м ³ климатической камеры Время экспозиции – 48 час. Температура — 20±2°C Относительная влажность 45%				
Индекс токсичности	%	МР № 29ФЦ/2688-03	80-120	91
Санитарно-химические показатели**				
Воздушная среда, насыщенность 1,0 м ² образца на 1м ³ климатической камеры Время экспозиции – 48 час. Температура — 20°C Относительная влажность 45%				
Ангидрид фосфорный	мг/м ³	МУК 4.1.1053-01	Не более 0,05	Менее 0,01
Диоксид серы	мг/м ³	МУК 4.1.1053-01	Не более 0,05	Менее 0,01
Дибутилфталат	мг/м ³	ГОСТ 26150-84	Не более 0,10	Менее 0,03
Диоктилфталат	мг/м ³	ГОСТ 26150-84	Не более 0,02	Менее 0,001
Формальдегид	мг/м ³	ГОСТ 30255-14	Не более 0,01	Менее 0,003
Хлористый водород	мг/м ³	РД 52.04.186-89, п.5.2.3.6;	Не более 0,10	Менее 0,10
Санитарно-химические показатели**				
Воздушная среда, насыщенность 1,0 м ² образца на 1м ³ климатической камеры Время экспозиции – 48 час. Температура — 40°C Относительная влажность 45%				
Ангидрид фосфорный	мг/м ³	МУК 4.1.1053-01	Не более 0,05	Менее 0,01
Диоксид серы	мг/м ³	МУК 4.1.1053-01	Не более 0,05	Менее 0,01
Дибутилфталат	мг/м ³	ГОСТ 26150-84	Не более 0,10	Менее 0,03
Диоктилфталат	мг/м ³	ГОСТ 26150-84	Не более 0,02	Менее 0,001
Формальдегид	мг/м ³	ГОСТ 30255-14	Не более 0,01	Менее 0,003
Хлористый водород	мг/м ³	РД 52.04.186-89, п.5.2.3.6;	Не более 0,10	Менее 0,10

Физико-гигиенические показатели				
Напряжённость электростатического поля (относительная влажность воздуха 45%)	кВ/м	МГФК 410000.001 РЭ.	15,0	Менее 0,3

Примечание: **-Испытания проведены в соответствии МУ 2.1.2.1829-04

Таблица 2

Контролируемые показатели	Единицы измерения	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результат испытания
Типовой образец: Фрагмент панели Комфорт ТМ «Гипсовинил» с ПВХ покрытием на основе ГСП типа DFH3IR				
Устойчивость к дезинфицирующим средствам				
ПСМ, не должны стимулировать рост и развитие микрофлоры, в том числе патогенной, при применении для внутренней отделки помещений зданий и сооружений, где предусмотрен режим влажной дезинфекции.		МУ 3.5.1.3439-17	не допускается	не обнаружено

Таблица 3 (Глава II раздел 11)

Контролируемые показатели	Допустимый уровень	Результат испытаний	НД на метод испытаний
Типовой образец: Фрагмент панели Комфорт ТМ «Гипсовинил» с ПВХ покрытием на основе ГСП типа DFH3IR			
Радиологические показатели			
Активность 40K, Бк/кг		364 ± 114	ГОСТ 30108-94 (с изменениями 1,2)
Активность 232Th, Бк/кг		18 ± 10	
Активность 226Ra, Бк/кг		12 ± 6	
Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K), Бк/кг	Не более 370	69 ± 18	

Примечание:

1. Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения Испытательного лабораторного центра
2. Протокол распространяется только на образцы, прошедшие испытания

Эксперт-химик	О.Е. Волкова	
---------------	--------------	---

